

## RAPPORTO DI PROVA

**177508 / 1**

Ricevimento campione: 29/05/14

Esecuzione prova: 05/06/14

Emissione rapporto: 05/06/14

Denominaz.campione: CYFLEX 197

CS S.R.L.  
VIA GORGHI, 13  
35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)  
ITALIA

## Piccola fiamma sulla sola imbottitura UNI 9175:2010

### Caratteristiche dei materiali come dichiarato dal cliente

Rivestimento: nessuno.

Imbottitura: poliuretano espanso "FLESSIBILE" della ditta BASF POLIURETANI ITALIA SPA, massa volumica  $60 \div 70 \text{ kg/m}^3$ .

Impiego: imbottitura per mobili imbottiti.

### Deviazioni alla norma richieste dal cliente

Nessuna.

### Operazioni preliminari

Procedura di campionamento: a cura del cliente.

Condizionamento delle provette

Imbottitura: periodo di 72 ore con temperatura di  $80 \pm 5^\circ\text{C}$  e umidità relativa di  $80 \pm 5\%$  seguito da un periodo di almeno 48 ore con temperatura di  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  e umidità relativa di  $50 \pm 5\%$ .

### Risultati della prova:

Materiali provati	Prove	Esito delle prove per i vari tempi d'innescio								
		20 s	tpc (s)	tpi (s)	80 s	tpc (s)	tpi (s)	140 s	tpc (s)	tpi (s)
Imbottitura	1 <sup>a</sup>	Positivo	0	0						
	2 <sup>a</sup>	Positivo	0	0						
Imbottitura	1 <sup>a</sup>	Positivo	0	0	Positivo	0	0	Positivo	9	0
	2 <sup>a</sup>	Positivo	0	0	Positivo	0	0	Positivo	4	0
	3 <sup>a</sup>	=			=			=		

Note: /

tpc: tempo di post-combustione.

tpi: tempo di post-incandescenza.

In base ai risultati ottenuti, al campione in esame viene attribuita la classe 1.IM (UNO I EMME).

Il presente rapporto di prova non è rilasciato ai sensi degli articoli 8 e 10 del D.M. 26-06-1984 modificato dal D.M. 03-09-2001.

*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

*Dirigente*  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.