

RAPPORTO DI PROVA

103335 / 1

Ricevimento campione: 08-04-09

Esecuzione prova: 14-04-09

Emissione rapporto: 08-05-09

Denominaz.campione: Sedia Mod. FACES

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY

Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:1989

Dimensioni del provino (mm): inferiore al minimo previsto dalla norma

Protezione dei bordi del provino: bordi verniciati

Risultati della prova:

Valutazione	Osservazioni
5	dopo 15 cicli non si riscontrano difetti

Livello di prova raggiunto:	5
-----------------------------	---

Annotazioni:

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

103335 / 2

Ricevimento campione: 08-04-09

Esecuzione prova: 14-04-09

Emissione rapporto: 08-05-09

Denominaz.campione: Sedia Mod. FACES

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY

Durezza. Metodo della matita UNI 10782:1999

Tipo di mina impiegato: matite Staedtler

Esecuzione della prova: manuale

Risultati della prova:

Matita più dura che non graffia	F
---------------------------------	----------

Tipo di prodotto verniciante: non analizzato

Tipo di supporto: legno

Scala di durezza: 6H=molto dura; 6B=molto tenera

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA

103335 / 3

Ricevimento campione: 08-04-09

Esecuzione prova: 14-04-09

Emissione rapporto: 08-05-09

Denominaz.campione: Sedia Mod. FACES

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY

Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2007

Modalità:

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente.

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 1 mm, 2 mm e/o 3 mm.

Asportazione mediante nastro adesivo secondo norma IEC 454-2 larghezza 19 mm.

Risultati della prova:

Spazio fra le lame	Classificazione	Osservazioni	Spessore vernice
1 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti duri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti teneri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 61 a 120 μ m supporti duri e teneri
3 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 121 a 250 μ m supporti duri e teneri

NOTE:

- non essendo stato misurato lo spessore, la prova è stata eseguita con tutte le spaziature;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

PARERI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO :

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**103335 / 4**

Ricevimento campione: 08-04-09

Esecuzione prova: 07-05-09

Emissione rapporto: 08-05-09

Denominaz.campione: Sedia Mod. FACES

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY**Quadrettatura UNI EN ISO 2409:2007****Modalità:**

Preparazione del provino ed essiccazione: effettuate dal richiedente.

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 1 mm, 2 mm e/o 3 mm.

Asportazione mediante nastro adesivo secondo norma IEC 454-2 larghezza 19 mm.

Risultati della prova:

Spazio fra le lame	Classificazione	Osservazioni	Spessore vernice
1 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti duri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti teneri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 61 a 120 μ m supporti duri e teneri
3 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 121 a 250 μ m supporti duri e teneri

NOTE:

- non essendo stato misurato lo spessore, la prova è stata eseguita con tutte le spaziature;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- La prova è stata eseguita dopo la prova UNI 9429:1989.

PARERI NON SOGGETTI AD ACCREDITAMENTO :

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso.

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.



Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.