

RAPPORTO DI PROVA**85531 / 1**

Ricevimento campione: 21-09-07

Esecuzione prova: 21-09-07

Emissione rapporto: 02-10-07

Denominaz.campione: TAVOLO SUSHI SABBIATO

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY**Quadrettatura EN ISO 2409:1994**

Modalità:

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 1 mm e asportazione mediante nastro adesivo.

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 2 e/o 3 mm e asportazione mediante pennello soffice.

Nastro adesivo secondo norma IEC 454-2 larghezza 19 mm.

Risultati della prova:

Spazio fra le lame	Classificazione	Osservazioni	Spessore vernice
1 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti duri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 61 a 120 μ m supporti duri e teneri

Annotazioni:

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- la prova è stata eseguita prima di aver sottoposto il campione agli sbalzi di temperatura.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giamon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

RAPPORTO DI PROVA**85531 / 2**

Ricevimento campione: 21-09-07

Esecuzione prova: 22-09-07

Emissione rapporto: 02-10-07

Denominaz.campione: TAVOLO SUSHI SABBIATO

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY**Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:1989**

Dimensioni del provino (mm): 300x300

Protezione dei bordi del provino: assente

Risultati della prova:

Valutazione	Osservazioni
5	dopo 15 cicli non si riscontrano difetti

Livello di prova raggiunto:	5
-----------------------------	---

Annotazioni:

- la prova è stata eseguita con il seguente ciclo termico:
4 ore alla temperatura di 50 ± 3 °C
4 ore alla temperatura di -20 ± 3 °C
- il cliente ha chiesto di non eseguire il condizionamento;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon

RAPPORTO DI PROVA**85531 / 3**

Ricevimento campione: 21-09-07

Esecuzione prova: 02-10-07

Emissione rapporto: 02-10-07

Denominaz. campione: TAVOLO SUSHI SABBIATO

KRISTALIA S.R.L.
VIA CALDERANO 5
33070 BRUGNERA (PN)
ITALY**Quadrettatura EN ISO 2409:1994**

Modalità:

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 1 mm e asportazione mediante nastro adesivo.

Strumento manuale con lama singola con spaziatura 2 e/o 3 mm e asportazione mediante pennello soffice.

Nastro adesivo secondo norma IEC 454-2 larghezza 19 mm.

Risultati della prova:

Spazio fra le lame	Classificazione	Osservazioni	Spessore vernice
1 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 0 a 60 μ m supporti duri
2 mm	0	nessuna porzione di film di vernice asportata	da 61 a 120 μ m supporti duri e teneri

Annotazioni:

- sulla base dell'esperienza del Catas, il risultato ottenuto con la spaziatura di 1 mm è indice maggiormente significativo dell'insorgenza di eventuali difetti in uso;
- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.
- la prova è stata eseguita dopo aver sottoposto il campione agli sbalzi di temperatura.

Il responsabile di reparto

Il direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.