

RAPPORTO DI PROVA

134325 / 4

Ricevimento campione: 17-11-11

Esecuzione prova: 28-11-11

Emissione rapporto:

Denominaz.campione: ILPOTECH VERNICIATO.

ILPO S.P.A.
VIA FRIULI 1-3 - OSTERIA GRANDE
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ITALIA

Durezza. Metodo della matita ASTM D 3363:2011

Tipo di matite utilizzate: Staedtler

Risultati della prova:

Matita più dura che non graffia per almeno 3 mm	B
Matita più dura che non graffia	B

Scala di durezza: 7H=molto dura; 8B=molto tenera

Note:

non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dot. Andrea Giavon